




Ficha técnica

biancogres

   /biancogres

biancogres.com.br

	NORMA	CITTÁ (HOME / PRO)	VITA	NOBILE	MASSIMA (HOME / PRO)	NUOVA
Tipo de revestimento/	NBR 14917-1	Heterogêneo de base compacta HTC - I	Heterogêneo de base compacta HTC - I	Heterogêneo de base compacta HTC - I	Heterogêneo de base compacta HTC - I	Heterogêneo de base compacta HTC - I
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial moderado (HOME) - 21 Comercial alto tráfego (PRÓ) - 41	Residencial Moderado - 21	Comercial Moderado - 31	Residencial moderado (HOME) - 21 Comercial alto tráfego (PRÓ) - 41	Residencial e comercial médio tráfego 23-31
Espessura total	ISO 24346	2 mm (HOME) 3 mm (PRO)	2 mm	3 mm	2 mm (HOME) 3 mm (PRO)	5 mm
Gramatura	NBR 14917-1	3,68 kg/m ² (HOME) 5,34 kg/m ² (PRO)	3,68 kg/m ²	5,43 kg/m ²	3,68 kg/m ² (HOME) 5,34 kg/m ² (PRO)	8,3 kg/m ²
Capa de proteção	ISO 24340	0,15 mm (HOME) 0,55 mm (PRO)	0,15 mm	0,30 mm	0,15 mm (HOME) 0,55 mm (PRO)	0,30 mm
Tamanho de régua/placa	ISO 24342	960 x 960 mm	190 x 1300 mm	190 x 1300 mm	238 x 1500 mm	180 x 1220 mm
Embalagem	ISO 24342	8 placas (HOME) 5 placas (PRO)	24 reguas	16 reguas	15 réguas (HOME) 10 réguas (PRO)	10 reguas
Padronagem e estampa	-	Nuances e texturas de cimento	Nuances e texturas de amadeirados	Nuances e texturas de amadeirados	Nuances e texturas de amadeirados	Nuances e texturas de amadeirados
Resistência térmica à agentes químicos	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Estabilidade dimensional	ISO 23999 : 2008	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	0,25%
Área de cobertura da caixa	-	7,37 m ² (HOME) 4,61 m ² (PRO)	5,92 m ²	3,95 m ²	5,35 m ² (HOME) 3,57 m ² (PRO)	2,2 m ²
Peso total	ISO 23997	27,1 kg/caixa (HOME) 24,6 kg/caixa (PRO)	21,8 kg/caixa	21,7 kg/caixa	19,69 kg/caixa (HOME) 19,06 kg/caixa (PRO)	19 kg/caixa
Armazenamento	-	32 caixas por palete empilhamento 2 paletes	55 caixas por palete empilhamento 2 paletes	55 caixas por palete empilhamento 2 paletes	60 caixas por palete empilhamento 2 paletes	60 caixas por palete, empilhamento 2 paletes
Esquadro	ISO 24342	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	
Retilidade	ISO 24342	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm	≤ 25 mm
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Resistencia ao escorregamento	NBR 13818	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4	< 0,4
Reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Identação residual média	ISO 24343-1:2007	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Absorção do som ao impacto	NBR ISO 717-2:2022	L _n T _w = 72 dB	L _n T _w = 72 dB	L _n T _w = 72 dB	L _n T _w = 72 dB	L _n T _w = 72 dB
Fabricado por	Biancogres Vinílico	Biancogres Vinílico	Biancogres Vinílico	Biancogres Vinílico	Biancogres Vinílico	Zhejiang Kingdom New Material Group Co.,LTD